



FOB از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

Analysis %	
%Fe Ave	66.5
%FeO	Min 24 Max 28
%P Max	0.04
%S Ave	1.0
%SiO ₂ Max	3.0
%Al ₂ O ₃ Max	0.7
%CaO Max	0.9
%MgO Max	2.5
%Moisture Max	5.0
Size ave	80%<0.48 mm

FC از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

Analysis %		
%Fe	65.50	Min
%FeO	1.0	Ave
%P	0.035	Max
%S	0.01	Max
%SiO ₂	3.0	Max
%Al ₂ O ₃	0.7	Max
%CaO	0.7	Max
%MgO	2.5	Max
CCS (kg/p)		Ave 250
8-16 mm%		Min 90
-6 mm%		Ave 5
A.1%		Max 3.5
T.1%		Min 95
Prostity		19-24
Reducibility%		Min 90

کمیسیون معاملات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر